

Neopren (CR)	Eigenschaften	SBR
sehr gut	dynamische Belastbarkeit	gut
sehr gut	Dehnbarkeit	mäßig
sehr gut	Stoßelastizität	sehr gut
gut	Abriebfestigkeit	sehr gut
sehr gut	Reißfestigkeit	gut
sehr gut	Druckverformungsrest	gut
sehr gut	Rückprallelastizität	sehr gut
sehr gut	Isolationsvermögen	sehr gut
sehr gut	Dichtfunktion / Kompressibilität	gut
sehr hoch	Wechselbiegefestigkeit	sehr hoch
sehr gut	Dämpfungseigenschaften	sehr gut
sehr gering	Wärmeleitwert	sehr gering
sehr gut	Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Bakterien	gut
sehr gut	Beständigkeit gegen Seewasser	gut
sehr gut	Beständigkeit gegen Säuren und Laugen	mäßig
sehr gut	Witterungs- und Ozonbeständigkeit	mäßig
sehr gut	Hautverträglichkeit	gut
sehr gut	UV-/Ozonbeständigkeit	mäßig
gering	Gasdurchlässigkeit	gering
sehr gut	Alterungsschutz	mäßig
gut	Haftigenschaften	gut
ja (selbstverlöschend)	Flammwidrigkeit	nein