

Neopreno (CR)	Propiedades	SBR
muy bien	cargabilidad dinámica	bien
muy bien	elasticidad	regular
muy bien	resiliencia al impacto	muy bien
bien	resistencia a la abrasión	muy bien
muy bien	resistencia al desgarramiento	bien
muy bien	set de compresión	bien
muy bien	resistencia de rebote	muy bien
muy bien	capacidad de aislamiento	muy bien
muy bien	función de sellado / compresibilidad	bien
extremadamente alto	resistencia a la flexión alterna	muy alto
muy bien	características de amortiguación	muy bien
extremadamente bajo	valor de conductividad térmica	muy bajo
muy bien	resistencia a hongos y bacterias	bien
muy bien	resistencia al agua de mar	bien
muy bien	resistencia a ácidos y álcalis	regular
muy bien	resistencia al tiempo y al ozono	regular
muy bien	compatibilidad cutánea	bien
muy bien	resistencia a los rayos UV/ozono	regular
reducido	permeabilidad	bajo
muy bien	protección contra el envejecimiento	regular
bien	propiedades de adherencia	bien
sí (autoextinguible)	resistencia al fuego	no